

KEMTEX PAINT-MASK VERFHECHTEND

EIGENSCHAPPEN

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Afmetingen | 4 m x 200 m / 5 m x 120 m / 6 m x 100 m / 4 m x 300 m |
| • Dichtheid (volgens DIN EN 1183) | 0,95 g/cm ³ |
| • Treksterkte (volgens ASTM 1709-91) | 3,45 g / μm |
| • Volgens ASTM D 882 | |
| ◦ Treksterkte extrusierichting | 70 N / mm ² |
| ◦ Treksterkte in dwarsrichting | 28 N / mm ² |
| ◦ Rek bij breuk extrusierichting | 422 % |
| ◦ Rek bij breuk in dwarsrichting | 893 % |

OPSLAG EN HOUDBAARHEID

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| • Opslagtijd | vanaf datum van levering 12 maanden |
| • Temperatuur bij opslag | + 20° C / ± 10° C |
| • Relatieve vochtigheid | 30 - 90 % |
| • Opslag | in een gesloten ruimte |
| • UV-blootstelling | vermijden |

