

STUURFOLIE ROL 250M

BESCHRIJVING

- Stuurfolie
- LLDPE stretchfolie voor handmatig gebruik



EIGENSCHAPPEN

• Dikte	17 μ
• Dichtheid (ASTM D-1505)	0,916 – 0,919 gr/cc
• Slagvastheid - Dart test (ASTM D-1709)	75 gr
• Spanningsbelasting (ASTM D-882 B)	
◦ MD	9 N/mm ²
◦ TD	8 N/mm ²
• Breukbelasting (ASTM D-882 B)	
◦ MD	20 M Pa
◦ TD	13 M Pa
• Rek bij breuk (ASTM D-882 B)	
◦ MD	253 %
◦ TD	326 %
• Scheursterkte (ASTM D-1922)	
◦ MD	1686 mN
◦ TD	2555 mN
• Gegarandeerde pre-stretch	99 %
• Maximale voorspanning	117 %
• Kleefkracht (cling)	130 g