

BLACKPOL ZWART

BESCHRIJVING

KEMTEX Blackpol is een zwarte plamuur met hoge flexibiliteit en een uitstekende hechting op vele plastics (uitgezonderd polyethylene en Teflon). KEMTEX Blackpol hecht ook op polypropylene oppervlakken zonder gebruik van een hechtingsprimer.

KEMTEX Blackpol kan verder gebruikt worden op staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, 2 component acrylic primers, oude verflagen. (NOOT: Gebruik KEMTEX Blackpol niet rechtstreeks op plastic primers, washprimers, 1 component acrylic en NC producten).

Vorbereitung van het oppervlak:

- Plastics: ontvetten, matteren en opnieuw ontvetten met silicone remover.
- Staal: ontvetten, droog sturen met P80-P120 en opnieuw ontvetten.
- Aluminium: ontvetten, matteren en opnieuw ontvetten.
- Gegalvaniseerd staal: ontvetten, matteren en opnieuw ontvetten.
- Primer: ontvetten, droog sturen met P220-P280 en opnieuw ontvetten.
- Oude verflagen: ontvetten, droog sturen met P220-P280 en opnieuw ontvetten.



Mixing ratio:

Plamuur: 100g / Verharder: 2g tot 3g

Verwerkingstijd:

5 tot 8 min @ 20°C

Droogtijd:

30 tot 45 min @ 20°C

Verwarmen tot 60°C gedurende 10 min verkort de droogtijd aanzienlijk

Schuren:

- Grof droogschuren P120 - P180.
- Afwerking: P180 - P240.

Overspuitbaar met:

Polyester spray filler, acryl fillers. In geval van gebruik op plastics dient op de plamuur een elasticiteitsprimer te worden aangebracht om primer of lak elastisch te maken.

BLACKPOL ZWART

GEBRUIKSAANWIJZING


Verwijderen van roest en matteren of schuren van gladde oppervlakken verbetert de hechting. Oppervlak moet proper, droog, stof- en vetvrij te zijn. Meng zorgvuldig plamuur en verharder tot een homogeen kleur volgens aangegeven verhouding. Breng mengsel aan met een plamuurmes met een laagdikte van maximaal 3mm. Niet gebruiken bij temperature onder 10°C.



Clean and sand
substrate using
abrasive needled cloth



Degrease
with Silicone
Remover



Potlife
5 - 8 min @ 20°C



Apply



30-45 min @ 20°C



1.P120-P180
2.P180-P240

Reiniging van spatels: Reinigingsthinner.

Vluchtige stoffen:

VOC II/B/b limit* = 250g/l (* gebruiksklaar mengsel in overeenstemming met Richtlijn 2004/42/EG)
VOC = 90g/l

Bewaren en lifetime:

Bewaren in een droge ruimte, weg van vuur- en warmtebronnen. Direct zonlicht vermijden.
Bewaartijd plamuur: 24 maanden bij 20°C.
Verharder: 18 maanden bij 20°C.

REFERENTIES EN VERPAKKINGEN

REFERENTIE	BESCHRIJVING	VERPAKKING
13.2201-05	Blackpol pot 0,5kg + verharder	12 potten / doos
13.2201-18	Blackpol pot 1,8kg + verharder	6 potten / doos