

KEM FIBRE MICRO

BESCHRIJVING

FIBER MICRO is een met glasvezel versterkte afdichtingskit. Door gebruik te maken van elastische polyesterharsen en korte glasvezels heeft het product een veel hogere elasticiteit dan FIBER plamuur, terwijl het toch een hoge mechanische sterkte behoudt. FIBER MICRO wordt gekenmerkt door een geringe volumekrimp, waardoor het kan worden gebruikt om zelfs grote holten op te vullen. Het product heeft een goede hechting op diverse soorten ondergronden, waaronder gegalvaniseerd staal.

- Verwerkingstijd van het product na menging met verharder: 4 tot 8 minuten bij 20°C.
- Droogtijd: 20 tot 30 minuten bij 20°C. De droogtijd kan worden verkort door gedurende 10 minuten te verwarmen bij een temperatuur van ten hoogste 60°C.
- Kan worden bedekt met een polyester plamuurlaag, een verspuitbare polyester plamuur, acryl primers, epoxy primers.
- Kleur: GROEN



SUBSTRATE

- Polyester laminaat: droog schuren en opnieuw ontvetten met siliconenverwijderaar.
- Staal: ontvetten, droog schuren en opnieuw ontvetten.
- Verzinkt staal: ontvetten, reinigen met schuurvlies, opnieuw ontvetten
- Aluminium: ontvetten, matten met schuurvlies, opnieuw ontvetten
- 2-componenten acryl primers: Ontvetten, droog schuren en opnieuw ontvetten.
- Oude laklagen: ontvetten, droog schuren en opnieuw ontvetten.

TOEPASSINGEN

De minimale toepassingstemperatuur is +10°C

- Ontvet en schuur het oppervlak.
- Ontvet het oppervlak
- Neem de vereiste hoeveelheid verharder in acht. Meng de componenten grondig tot een homogene kleur is verkregen. De volumeverhoudingen van de componenten zijn als volgt: 100 ml FIBER MICRO - voeg 2-3 g verharder toe. Droogtijd: 4 - 8 minuten bij 20°C.
- Breng met een spatel een laag aan van ten hoogste 5 mm dikte.
- Wacht 25 - 35 minuten (bij 20°C).
- Eerst behandelen met schuurpapier en dan afwerken met schuurpapier.

ATTENTIE

- Breng de kit niet rechtstreeks aan op een reactieve grond- (wash primer), acrylaat- of nitrocellulosebasiscomponent.
- VOS II/B-grenswaarde* = 250 g/l: 90 g/l
- Bewaren op een koele, droge plaats, verwijderd van ontstekingsbronnen en warmte. Vermijd blootstelling aan zonlicht.