

# KEMTEX UNISOFT PUTTY

## BESCHRIJVING

UNISOFT is een vulstof met een zeer breed toepassingsgebied. Het is ontworpen voor dikke lagen en kan worden gebruikt om zelfs grote holten zeer doeltreffend te vullen. Het is een flexibel vulmiddel voor manuele en mechanische verwerking. Het heeft een zeer goede hechting op verschillende soorten ondergronden, zoals koolstofstaal, aluminium, gegalvaniseerd staal of oude verf. Dankzij zijn elasticiteit is dit vulmiddel uitstekend bestand tegen barsten.

- Verhoudingen van het mengsel:
  - Vulstof: 100 g/per gewicht
  - Verharder: 2-3 g/per gewicht
- Verwerkingstijd van het product na menging met verharder:
  - Vulstof: 100 g/per gewicht
  - Verharder: 2-3 g/per gewicht
- Droogtijd: 20 tot 30 minuten bij 20°C. De droogtijd kan worden verkort door gedurende 10 minuten te verwarmen bij een temperatuur van ten hoogste 60°C.
- Kan bedekt worden met polyester plamuur, polyester spuitplamuur, acryl primers, epoxy primers
- Kleur: beige



## SUBSTRAAT

- Polyester laminaten: P80-P120 droog schuren en opnieuw ontvetten met siliconenverwijderaar PLUS 780.
- Staal: ontvetten, droog schuren P80-P120 en opnieuw ontvetten.
- Gegalvaniseerd staal: ontvetten, reinigen met schuurvlies, opnieuw ontvetten.
- Aluminium: ontvetten, matteren met schuurvlies, opnieuw ontvetten
- 2-componenten acryl primers: Ontvetten, droog schuren P220-P280 en opnieuw ontvetten
- Oude laklagen: ontvetten, droog schuren P220-P280 en opnieuw ontvetten

## TOEPASSINGEN

De minimale toepassingstemperatuur is +10°C

- Ontvetten en schuren van het oppervlak
- Ontvet het oppervlak met PLUS 780
- Neem de vereiste hoeveelheid verharder in acht. Meng de componenten grondig tot een homogene kleur is verkregen. De gewichtsverhoudingen van de componenten zijn als volgt: 100 g UNI - voeg 2-3 g verharder toe. Droogtijd: 4-6 minuten bij 20°C.
- Breng een laag aan met een spatel van ten hoogste 5 mm dikte.
- Wacht 20-30 minuten (bij 20°C).
- Initieel (grof): P80-P120
- Afwerking: P120-P240

## ATTENTIE

- Breng de kit niet rechtstreeks aan op een reactieve grond- (wash primer), acrylaat- of nitrocellulosebasiscomponent.
- VOS II/B-grenswaarde\* = 250 g/l: 90 g/l
- Bewaren op een koele, droge plaats, verwijderd van ontstekingsbronnen en warmte. Vermijd blootstelling aan zonlicht.