

KEMTEX 1C FIX 'N' SEAL

Technische Fiche
REF. Zwart 13.2209400-01
Grijs 13.2209400-02
Wit 13.2209400-03

BESCHRIJVING

Universele verlijming en afdichting voor carrosseriebouw en herstelling

- Duurzaam, blijvend elastisch
- Hoge "shore A" hardheid
- Hecht perfect zonder primer op de meeste oppervlakken, zelfs natte.
- MS-polymeerbasis, vrij van isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen
- Kan geschilderd worden met de meeste gangbare verven

TECHNISCHE KENMERKEN

- **Basis:** MS polymeer
- **Uitzicht:** pasteus
- **Dichtheid:** 1,48 gr./ml.
- **Huidvormingstijd:** 10 min. 20°C./55% RH
- **Uithardingstijd na 24 uur:** 3 tot 4 mm. 20°C./55% RH
- **Krimp:** < 0,01
- **Aanvaardbare vervorming:** 25%.
- **Temperatuurbestendigheid na volledige uitharding:** -40° tot +100° C.



MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN VOOR EEN 2MM FILM

- **Shore-A hardheid:** 60 - DIN 53505
- **100% modulus:** 1,6 MPa - DIN 53504
- **Treksterkte:** 1,7 MPa - DIN 53504
- **Rek bij breuk:** 300% - DIN 53504
- **Toepassingstemperatuur:** tussen +5 en +40°C.
- **Toepassing:** op vaste, vet- en stofvrije ondergronden
- **Niet geschikt voor:** bitumineuze ondergronden, PP, PE, PTFE en neopreen.
- **Verpakking:** kunststof patronen van 290 ml. Dozen van 12 stuks
- **Houdbaarheid in gesloten verpakking:** 12 maanden

TOEPASSINGEN

- Universele afdichtingskit voor het duurzaam elastisch afdichten van aansluitvoegen tussen plaatwerk.
- Gemakkelijk te gebruiken, kan worden gestructureerd met een borstel
- Universele lijm voor het verlijmen van carrosseriedelen, zijruiten, emblemen, rubberlijsten, spiegels
- Verlijmen van polyester, PVC, harde kunststoffen, composieten, zink, aluminium, staal, roestvrij staal, glas, geverfde oppervlakken enz.
- Kan ook worden gebruikt voor de meeste bouwmaterialen zoals steen, beton, gipsplaat en vezelcementplaten, hout en geverfde oppervlakken.

KEMTEX.BE



HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be



www.kemtex.be



@kemtexofficial



@kemtex_official