

KEMTEX GRAVICOAT 1L

BESCHRIJVING

Body Coating Zwart is een underbodycoating op basis van synthetische harsen en rubbers. Deze coating is sneldrogend en speciaal ontwikkeld voor een langdurige grindbescherming van voor- en achterspoilers, dorpels, zijskirts, wielkasten, etc. Dit product is zeer tixotroop en kan druipvrij aangebracht worden. Het product heeft een goede hechting en kan na volledige droging met elk laksysteem overschilderd worden. De droging kan plaatsvinden bij kamertemperatuur of bij verhoogde temperaturen tot 60°C. Na het aanbrengen is het resultaat een gesloten, elastische en gestructureerde film met een uitstekende roest- en steenslagbescherming. Body Coating Zwart vermindert ook het lawaai in auto's vanwege de geluiddempende/proofing eigenschappen.



TOEPASSING

Het oppervlak moet schoon, roestvrij en droog zijn. Bus goed schudden voor gebruik. Aanbrengdruk = 3-5 bar. Aanbevolen dikte = ongeveer 1 mm bij het aanbrengen. Voor een uitstekende bescherming tegen corrosie dient blank metaal vóór gebruik van Body Coating Zwart te worden behandeld met een corrosiewerende primer. Laat de coating volledig drogen voordat u deze overschildert. Belangrijk: Niet spuiten op de uitlaat, remsystemen, of op motoronderdelen. Na gebruik het pistool grondig spoelen met oplosmiddel. Blokkeer de luchtklep aan de basis of de spuitmond van het spuitpistool niet. Verstopte pistolen kunnen de spuitbus doen ontploffen.

VERWIJDERING

Body Coating Zwart kan worden verwijderd met aromatische oplosmiddelen als white spirit, kookpuntnafta, xyleen, enz.

TECHNISCHE INFORMATIE

Basis : synthetische harsen en rubbers, pigmenten en vulstoffen

Kleur : zwart/grijs

Geur : Oplosmiddel

Viscosity, 20°C, Brookfield DV II : SP#3 6 rpm 9000 mPas

12 rpm 5000 mPas

Zoutneveltest, DIN35167 : 500 mu droog 1000 uur Ri 0 (DIN53210) Droogtijd (20°C) : (1000 mu nat) 16 uur

Aanbevolen werking

Temperatuurbereik, °C : -30 tot 95

Piektemperatuur, °C : 110

Dichtheid (20°C), g/ml : 0,865

Vaste stoffen : 45%

Andere:

Gebruiksaanwijzing : Goed schudden of roeren voor gebruik.

Houdbaarheid : 2 jaar

Toepassingstemperatuur, °C : 15-25

Standaardverpakking : 12x 1 liter blikken in een karton, 60 en 200 liter vat met open kop.

Bewaren : Koel en droog