

PRIMER FILLER UNI GREY

APPLICATIE

Primer Filler spray voor het corrigeren van oppervlakkige defecten in oppervlakken zoals grove schuurgroeven, kleine beschadigingen door steenslag, enz. Het kan ook worden gebruikt om de laagdikte op te bouwen voor extreme corrosiebestendigheid. Het is ontworpen om te worden gebruikt in hogere laagdiktes dan "normale" primers.

TECHNISCHE DETAILS

- Snel drogende harde en flexibele primer met hoog vullend vermogen.
- Uitstekende hechting
- Gemakkelijk schuurbaar
- Anticorrosie eigenschappen door het gebruik van zinkfosfaat
- Kan rechtstreeks op blanke metalen worden aangebracht.
- Benzine bestendig
- Overschilderbaar met de meeste moderne verven.
- Coating

- Basis
- Oplosmiddelen
- Geur
- Kleur
- Dichtheid
- Vaste stoffen
- Zoutproeitest DIN 50021+DIN53210
- Droogtijden

Moderne acrylaathars, pigmenten, functionele vulstoffen, zinkfosfaat, esters en ketonen.

Esters en ketonen.

GRIJS RAL7046

Aerosol ca. 0,95 g/ml - Product ca. 1,2 g/ml

Aërosol : Ca 35 % - Product : Ca 53 %

70 mu 500 uur => RI 0

Indicatie: Stofdroog ca. 10 min. Overschilderbaar na ca. 2 uur.

Schuurbaar ca. 15 min.



GEBRUIK

- Gebruiken op kamertemperatuur.
- Schudden voor gebruik.
- Het oppervlak moet droog en schoon zijn, vrij van vuil, roest, vet enz.
- Spuit kruislings, tot voldoende laagdikte is bereikt.
- Laten uitdampen/drogen.
- Schuur de laag licht op voor de beste hechting van de volgende laag.
- Voor een goede bescherming tegen corrosie, moet blank metaal behandeld worden met een anti-corrosie primer alvorens de primer filler aan te brengen.
- Na gebruik, om de spuitkop te reinigen en verstopping te voorkomen: Houd de spuitbus met de bovenkant naar beneden en spuit totdat er alleen gas vrijkomt.
- Luchttemperatuur 15°C - 30°C
- Temperatuur van het oppervlak 15°C - 30°C maar boven het condensatiepunt
- Temperatuur van de spuitbus 18°C - 25°C Relatieve vochtigheid: max 80%

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. Houder onder druk: Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik. Niet spuiten op een open vlam of andere ontstekingsbron. Vermijd inademen van spray. Draag beschermende handschoenen / oogbescherming. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

OPSLAG

Koel (10°C - 20°C) en droog. Garantie: 1 jaar na productiedatum

KEMTEX.BE



HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be



www.kemtex.be



@kemtexofficial



@kemtex_official