

KEMFIX PU 0.5 / PU 1 / PU 5

Technische Fiche
REF: 13.223030-01
13.223030-02
13.223035-01
13.223040-02

BESCHRIJVING

KEMFIX PU is een snel, zelf mengend, 2 component PU systeem voor herstelling en verlijming.

- Goede hechting op zeer vele ondergronden
- Niet wegen of mengen
- Zeer snelle droging, ook bij dunne lagen
- Goed stand vermogen
- Krimpt niet bij uitharding
- Uitstekende hechting op diverse kunststoffen en metalen
- Benadert de sterkte en flexibiliteit van synthetische materialen
- Goed schuurbaar en bewerkbaar
- Overspuitbaar met alle moderne laksystemen

TECHNISCHE INFO

	PU 0.5	PU 1	PU 5
	REF: 13.223035-01	REF: 13.223030-01 13.223030-02	REF: 13.223040-02
Kleur	Zwart	Zwart / transparant	Zwart
Werktijd	30 sec.	1 min.	2 - 5 min
Schuurbaar	2 – 3 min /20°C	10 min /20°C	30 min /20°C
Overschilderbaar	10 – 20 min /20°C	30 min /20°C	60 min / 20°C
Temp bestendigheid	Max. 100°C -		
Treksterkte	2620 N / cm ²		
Schuifsterkte	1378 N/ cm ²		
Chemische bestendigheid	bestand tegen vele zuren, alkaliën, oliën, vetten, benzine, mazout, zwakke oplosmiddelen, zout-oplossingen, agressieve dampen en zeelucht, ... Niet bestand tegen sterke oplosmiddelen.		
Minimum verwerkings temperatuur	+ 8°C		
Verpakking	Duo patroon 50 ML. voorzien van 1 statische mixer		
Houdbaarheid	12 maanden in originele, gesloten verpakking, vorstvrij en droog bewaren.		

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Reparatie en verlijming van harde en flexibele - al dan niet vezelgevulde - kunststoffen, zoals polyester, isolatiematerialen, HPL,ABS, SMC, PC, Eveneens hard en zacht hout, glas, ferro en non-ferro metalen.

Goede hechting op geschuurde laklagen.

KEMTEX.BE



HCT NV
Europalaan 24b
9800 Deinze
Belgium (Europe)
T +32 (0)9 380 45 43
mail@kemtex.be



www.kemtex.be



@kemtexofficial



@kemtex_official